

Deklaracja zgodności WE

Nr 8/C-T/2008

1. Producent wyrobu budowlanego:

CONKRET Sp.J
Z.R. Trejderowscy
Wielkie Rychnowo
87-410 Kowalewo Pomorskie

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Folia paroizolacyjna CONPAR – nazwa handlowa folii budowlanej CONBUD

3. Opis wyrobu budowlanego i zakres zastosowania

Folia budowlana wykonana z LDPE (Polietylen niskiej gęstości).

Do wykonania izolacji paroszczelnej w ścianach, stropach i dachach, warstwy przeciwwilgociowej pod posadzki, podłogi, wylewki itp. warstwy ochronnej przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej.

4. Warunki dotyczące stosowania wyrobu budowlanego:

Wykonanie prac z zastosowaniem folii paroizolacyjnej CONPAR powinno odbywać się według projektu technicznego opracowanego zgodnie z przepisami budowlanymi.

Folia może być stosowana we wszystkich obiektach budownictwa ogólnego. Nie stosować w kontakcie z alkaliami. Przechowywać z dala od źródeł promieniowania UV.

5. Specyfikacja techniczna

PN-EN 13984:2006 Elastyczne wyroby wodochronne – Warstwy regulacyjne pary wodnej z tworzyw sztucznych i kauczuku – Definicje i właściwości.

6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego:

System oceny zgodności	3
Grubość, mm	0,15 ±20%
Wodoszczelność:	Wodoszczelna przy 2 kPa
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej:	$\mu = 888330 \pm 10\%$
Reakcja na ogień, euroklasy:	E
Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem), wartość średnia, N:	≥ 35 (wzdłuż) ≥ 40 (w poprzek)
Maksymalna siła rozciągająca, N/50mm, wartość średnia	≥ 70 (wzdłuż) ≥ 45 (w poprzek)
Wydłużenie względne przy zerwaniu, %:	≥ 120 (wzdłuż) ≥ 130 (w poprzek)
Odporność na uderzenie, mm:	≥ 200 (Metoda A)
Opór dyfuzyjny pary wodnej po sztucznym starzeniu:	Zmiana nie większa niż ±50%
Prostoliniowość:	Odchyłka ≤ 75mm/10m
Wady widoczne:	Brak wad widocznych

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w punkcie 5.

Wielkie Rychnowo 2008-08-08

Robert Trejderowski
Właściciel

